ニューマグネットクロス

FEATURE〈特徴〉

- 画鋲とマグネットでの掲示が可能な掲示板用クロス
- 保育施設や介護施設での使用が増えています。
- 中間層はサビない特殊な鉄粉シートを使用。屋外や水回りでも使用可能です。
- 表面は水拭き可能です。
- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆

●のり無し

仕様
0.8mm厚
920mm巾x11m巻
1220mm巾x9m巻
重量約1750g／㎡

施工方法
接着剤：エチレン酢ビ系ボンド、
又はエチレン酢ビ系ボンドに
でんぷん系接着剤30%程度混合
ジョイント：突き付け施工

●のり付

仕様
0.8mm厚 920mm巾×11m巻

施工方法
裏面の離型フィルムを剥がして
壁に直貼り
ジョイント：突き付け

[MG-209]
(のり付MG-T209)
ライトグレー
スマートでシックな印象

[MG-204]
(のり付MG-T204)
サンドベージュ
空間を知的に演出

[MG-211]
(のり付MG-T211)
アイボリー
落ち着いた色合いの
人気色

[MG-203]
(のり付MG-T203)
グリーン
掲示板の定番色

[MG-219]
(のり付MG-T219)
マスカットグリーン
柔らかくフレッシュな
雰囲気に

[MG-CRK]
コルク柄
天然コルクのような
風合い

※MG-CRKは1220mm巾のみです。のり付はありません。

マグネットで掲示可能な枚数

ニューマグネットクロスの芯材は鉄粉のため、ホワイトボード等の
スチールに比べるとマグネットの貼りつく力は弱くなります。
右記は、それぞれのマグネットで掲示可能な枚数の目安です。

※右記データは、無風室内でのテスト結果です。規格値、保証値ではありません。

使用マグネット	重ね貼り可能なA4コピー用紙（未使用品）
パワーマグネットバー PB-200 1個	13枚程度
パワーマグネットバー PB-100 1個	12枚程度
マグネットボタン30φ 2個	6枚程度
マグネットボタン20φ 2個	4枚程度

COLUMN 2　塩水噴霧試験によるサビないテスト

ニューマグネットクロスは、右記の試験により
サビが発生しないことを確認しています。

試験内容　芯材の鉄粉シートに塩水を72時間噴霧し、サビ等の腐食の発生の有無を確認

参考規格　JIS Z 2371 中性塩水噴霧試験方法

試験結果　腐食を認めず

Copyright(C) Taiyo.co.,ltd. All Rights Reserved.